

## EKOKAT AQUA WP – CR

Кристаллизованный гидроизоляционный раствор на цементной основе



Представляет собой цементный, однокомпонентный, кристаллизованный гидроизоляционный раствор, содержащий минеральные агрегаты с особым размером частиц, химические добавки, повышающие производительность продукта, имеющий капиллярный эффект, который эффективен при поверхностных водах, используется как для внутреннего, так и для внешнего применения.

### Технические особенности

<b>Внешний Вид</b>	Серый цвет
<b>Соотношение применения</b>	7 л воды/25 кг
<b>Расход</b>	2 кг/ м2 (для толщины 1 мм)
<b>Температура применения От</b>	+5°C до +35°C
<b>Вреда ожидания между слоями</b>	3-5 час
<b>Время полного застывания</b>	21 день
<b>Токсичность</b>	Не токсичен
<b>Герметичность</b>	6 бар
<b>Срок до использования</b>	4-7 дней
<b>Прочность сцепления</b>	>1.5 N/мм2

\* Указанные значения действительны при температуре + 23 ° C и относительной влажности 50%. Время укорачивается при высоких температурах и удлиняется при низких температурах.

### Сферы применения:

Безопасное вертикальное и горизонтальное использование в гидроизоляции бетона, завесы фундамента, резервуаров для воды, туннелей, подпорных стен, внутренних и наружных помещений, в частности в туалетах и санузлах.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

## EKOKAT AQUA WP – CR

Кристаллизованный гидроизоляционный раствор на цементной основе

### Преимущества

Простое приготовление и использование. Приемлемое время работы. Не скользит на вертикальных поверхностях. Обладает высокими адгезионными свойствами. Устойчив к циклу замораживания-оттаивания. Наносить кистью или шпателем. Благодаря своей кристаллизации обеспечивает полную гидроизоляцию, заполняя капиллярные пустоты. Защищает бетон и арматуру от коррозии.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом процесса изоляции поверхность должна быть очищена от посторонних предметов и смочена. Для повышения адгезии необходимо открыть поры. Поверхность необходимо смочить водой за день до процедуры, наносить на влажную поверхность. 25 кг гидроизоляционного раствора EKOKAT AQUA WP - CR медленно выливают в 6,5-7 литров чистой воды, затем смешивают низкоскоростным смесителем или шпателем до получения однородной смеси. Повторить смешивание через 5 минут. Углом помещения необходимо придать овальную форму. Наносится на предварительно увлажненную поверхность щеткой или шпателем. Если первый слой достаточно застыл, не потеряв при этом влажность и не начав процесс кристаллизации, наносится второй слой. Это время составляет 3-5 часов в зависимости от температуры окружающей среды. Процесс склеивания занимает 20-25 минут. Не наносить при температуре выше + 35 ° C или ниже + 5 ° C. Штукатурку следует наносить на прикрепленные изоляционные плиты через 2 дня. Данные значения действительны для температуры поверхности и среды 20 0C. Время укорачивается при высоких температурах и удлиняется при низких температурах.

### Упаковка

В PE армированных крафт-мешках по 25 кг.

64 термоусадочных мешка на одном паллете (110x110 см).

### Хранение и срок годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более двух паллет друг на друге. Срок годности 12 месяцев с даты производства при соответствующих условиях хранения.

### Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, обеспечивающие здоровье и безопасность работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация в паспорте безопасности.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT AQUA WP – CR

Кристаллизованный гидроизоляционный раствор на цементной основе

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственности за любые ошибки применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительная на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

||||| EK 5001.010.25

 Серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

**ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.**  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

