

EKOKAT AQUA WP – BA 2C

Битумный акриловый, эластичный, двухкомпонентный гидроизоляционный материал.



ОПИСАНИЕ

Битумный акриловый, эластичный, двухкомпонентный гидроизоляционный материал, не содержащий растворителя.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Внешний Вид	1. Компонент – черная жидкость, 2. Компонент – серый порошок	
Соотношение компонентов смеси твердого вещества	В среднем 84%	
Период работы	1-2 часа в зависимости от температуры среды	
Эластичность	Хорошо	
Плотности смеси	В среднем 1,2 кг/дм ³	
Время использования	В среднем 90 мин	
Степень смягчения	В среднем +100 °C	
Период высыхания	В среднем 3 дня	
Период земляного заполнения	Минимум 4 дн.	
Герметичность	7 бар (для толщины 4 мм)	
Температура применения	+5 ⁰ C - + 35 ⁰ C	
Расход	Толщина нанесения	СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
5 кг/м ²	3 мм	Поверхности, подверженные воде без давления
6 кг/м ²	4 мм	Поверхности, подверженные воде под небольшим давлением

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ЕКОВАТ АQUA WP – BA 2C

Битумный акриловый, эластичный, двухкомпонентный гидроизоляционный материал.

7 kg/m²

5 mm

Поверхности, подвергающиеся
воздействию воды низкого
давления

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Используется в качестве гидроизоляционного материала от грунтовых вод в фундаменте, навесных стенах, влажных зонах, балконах, террасах, подземных автостоянках и садовых террасах любых типов зданий.

Поверхность нанесения

Цементные минеральные штукатурки и стяжки, а также грубые бетонные поверхности.

Примечание.: Не предусмотрено для применения на металлических поверхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обладает высокой эластичностью и способностью закупорки в трещинах, легко и быстро применяется ко всем минеральным поверхностям, не содержит растворитель и асбестовое волокно.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию, поверхность должна быть твердой и сухой. Не производить нанесение в дождливую погоду или на влажные и матированные поверхности. Поврежденные поверхности следует ремонтировать при помощи раствора ЕKOKAT REPAIR THN, а горизонтальные и вертикальные углы должны быть скошены ремонтным раствором. Для достижения лучшего эффекта, раствор ЕKOKAT АQUA WP-BA 2C следует смешивать с водой в соотношении 1/5 и наносить при помощи щетки и грунтовки.

Применять при температуре + 50 C - + 350C. Жидкий компонент в ведре смешивают смесителем низкой скорости (400-500 об / мин), а порошок компонент медленно добавляют в жидкий компонент и перемешивают до получения однородной, без комков массы. После высыхания грунтовки продукция наносится при помощи щетки или шпателя толщиной 2-4 мм. Для нанесения второго слоя необходимо дожидаться высыхания первого. Для улучшения механических свойств, рекомендуется использовать сетку из стекловолна 100 г / м 2 между слоями. Обработанная поверхность должны быть защищена от дождя, мороза и прямого солнечного света в течение 24 часов.

Примечание: Перед наполнением для изоляции фундаментов поверхность нанесения должна быть защищена от механических повреждений с помощью теплоизоляционных плит, дренажных досок и плетеных стенок. Наполнение грунтом должно осуществляться после полного высыхания продукции.

Инструменты необходимо промыть водой после использования.

УПАКОВКА

Пластиковые ведра по 32 кг (24 кг жидкое и 8 кг порошковое вещество).

ИНСТРУМЕНТЫ

Миксер, шпатель, лопатка

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT AQUA WP – BA 2C

Битумный акриловый, эластичный, двухкомпонентный гидроизоляционный материал.

Хранение и срок годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой, оригинальной упаковке, не более трех ведер друг на друге. Защищать от замерзания и держать вдали от прямых солнечных лучей.

Срок годности 12 месяцев с даты производства при соответствующих условиях хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, обеспечивающие здоровье и безопасность работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация в паспорте безопасности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственности за любые ошибки применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительная на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■ EK 5004.011.32

✏️ черный

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com

