

EKOKAT PRIMER AAA - G

Грунтовка под гипсовую штукатурку, увеличивающая скорость схватывания



Описание

Прозрачная гипсовая грунтовка на основе акриловой эмульсии. Повышает свойство схватывания. Наносится на все поверхности, состоящие из водной основы.

Характеристика

Уменьшает поглощаемость на поверхности и повышает свойство схватывания. Обеспечивает полную адгезию на поверхности. Не содержит сольвента.

Технические Условия

Структура	На основе акриловой эмульсии
Цвет	Прозрачный
Разбавление	Вода
Расход	0.100 л / м2 Для нанесения последнего слоя краски и облицовки в зависимости от
Период Высыхания	гладкости и пористости поверхности: 6 часов
Температура применения	+5 °C и +35 °C
Инструменты	Валик, кисть, штукатурный пистолет

* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Сфера Применения

Применяется на готовых гипсовых поверхностях внутреннего фасада всех видов зданий.

Преимущество

Подготавливается и применяется легко. Готовый к применению. Обеспечивает высокую адгезию на гипсовой поверхности. Является водостойким и морозостойким. Не зависит от перепадов температур.

Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла и подобных веществ. Гипсовая поверхность должна быть тщательно очищена. Если процесс будет осуществлён на гипсовую поверхность, требуется чтобы она высохла. Перед применением продукция EKOKAT PRIMER ADD - G должна быть тщательно перемешана. Продукция EKOKAT PRIMER ADD - G должна быть разбавлена с водой 1/7 и перемешана до получения однородной массы. Процесс осуществляется с

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT PRIMER AAA - G

Грунтовка под гипсовую штукатурку, увеличивающая скорость схватывания

помощью валика, кисти или системой распыления. Требуется подождать 6 часов между последним слоем краски и процессом облицовки. Во время применения этого строительного материала нежелательно чтобы температура опускалась ниже +5 °C в течении 24 часов. После применения необходимо тщательно вымыть инструменты.

Упаковка

1 кг пластиковое ведро.
5 кг пластиковое ведро.

Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 3 ведер друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

Меры Безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вносить еду и питье к месту применения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

Ответственность

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 1230.000.20  прозрачный

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

