


EKOKAT INTERA SIL

СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ФАСАДА



ОПИСАНИЕ

Декоративная силиконовая краска для последнего слоя внешнего фасада на основе акриловой эмульсии, матовая, на водной основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает высокой способностью покрытия и сцепляемостью. Можно вытирать благодаря силиконовым добавкам. Обеспечивает матовый и декоративный внешний вид поверхностей. Не содержит растворителей. Может разбавляться водой. Устойчива к образованию плесени и грибов. Водная основа краски обеспечивает ее безвредность для экологии и здоровья человека.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Структура	На основе акриловой эмульсии
Цвет	Белый, цветовая палитра краски ЕКОКАТ
TS EN 13300	Стандарт
Устойчивость к влажному трению	Класс 2
Покрывающая способность	Класс 1 (5.0 м²/л)
Величина Частиц	S1 (тонкие)
Блеск	G3 (матовая)
Устойчивость к образованию плесени	K1 (Устойчивость к образованию плесени)
Растворитель	Вода
Количество Потребления	0,120 л /м² В зависимости от шершавости и впитываемости поверхности (один слой)
Время высыхания	Для 2-го слоя: 2 часа
Полная защита	24 часа
Температура нанесения	от +5°C до +35°C
Инструменты для применения	Валик, кисть

* Вышеуказанные значения приведены для температуры +23oC и относительной влажности 50%. При более высоких температурах срок высыхания сокращается, а при более низких - увеличивается.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT INTERA SIL

СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ФАСАДА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для подготовленных соответствующим образом оштукатуренных потолков, бетонных, цементных, гипсокартонных, гипсовых, стекловолоконных поверхностей, обоев и ранее окрашенных поверхностей внутренних фасадов любых зданий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легко готовится и наносится. Готова к применению. Обеспечивает высокую сцепляемость на бетонных и оштукатуренных поверхностях. Устойчива к воде и морозу. Не подвергается влиянию перепадов температуры.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхность применения следует очистить от пыли, вздутых слоев, грязи, жира и т.п. Ранее окрашенные и синтетические поверхности следует тщательно очистить. Если краска наносится на новые минеральные поверхности, то для ее затвердевания требуется минимум 28 дней. При необходимости следует починить поверхности EKOKAT REPAIR PASTE. Окрашиваемые поверхности следует обработать грунтовкой EKOKAT PRIMER INT. Рекомендуется, чтобы используемая грунтовка была одного цвета с краской внутреннего фасада. Перед применением EKOKAT INTERA SIL следует тщательно размешать. EKOKAT INTERA SIL следует разбавить водой до 15-20% от ее объема и размешивать до однородного состояния. Наносить валиком или кистью в два слоя. Между нанесением слоев должно пройти минимум 2 часа. Во время нанесения и минимум на протяжении 24 часов температура окружающей среды и нанесения должна быть минимум +5 °C. Сразу после использования инструментов, их следует промыть водой.

УПАКОВКА

2.5 л, 7.5 л, 15 л, пластмассовое ведро

СРОК ХРАНЕНИЯ И ГОДНОСТИ

Краску следует хранить в закрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте, ставя друг на друга максимум 3 ведра. Срок хранения 12 месяцев с даты производства с условием хранения в подходящих условиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

S2: Хранить в местах, недоступных для детей.

S 24/25: Избегать контакта с глазами и кожей.

S 26: В случае попадания в глаза промыть их водой и обратиться к врачу.

S 28: При попадании на кожу немедленно промыть обильным количеством воды.

S 29: Не выливать в канализацию.

S46: В случае заглатывания немедленно обратиться к врачу.

Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В связи с тем, что смесь выдерживания является раздражающим веществом, в случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT INTERA SIL

СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ФАСАДА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

EC 102L.001.15

 белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

