

EKOKAT PERTHERM ADH

Клей Для Плитки (Термоизоляционный)



Описание

Эта продукция используется для приклеивания теплоизоляционных плиток, которые содержат цемент, специальные минеральные и полистирольные продукты, повышающие производительность химических добавок (EPS, XPS, МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА).

Соответствует стандарту TS EN 13566 / Июнь 2013.

Технические Условия

Внешний Вид	Серого Цвета
Соотношение Смеси	6-7 л воды /25 кг
Потребление	4-5 кг/м ² (в зависимости от применения)
Температурный диапазон	Между +5 оС и +35 оС
Время Использования	40-60 минут
Срок Годность Тары	3 часа
Токсичность	Не токсичен
Прочность Сцепления	>0.5 N/мм ²
Прочность На Изгиб	2 N/ мм ² Мин.
Прочность На Сжатие	6 N/ мм ² Мин.
Поглощение Воды	30 мин. макс. 5 гр. - 240 мин. Макс. 10 гр.

* Вышеуказанные значения относятся к + 23 °С и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшается при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

Сфера Применения

Эта продукция, во внутренних и внешних стенах здания используется для приклеивания теплоизоляционных плиток (бетон, кирпич, штукатурка на основе цемента, газобетон)

Преимущество

Легко подготавливается и наносится. Обеспечит соответствующее рабочее время. При вертикальном применении не скользит. Имеет высокую прочность сцепления. Устойчив к смене циклов таяния и замораживания.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT PERTHERM ADH

Клей Для Плитки (Термоизоляционный)

Инструкции По Использованию

Перед началом использования, поверхность должна быть очищена от инородного тела и быть немного влажной. 25 кг продукция EKOKAT PERTHERM ADH 5.5 – 6.0 л (%22-24) должна быть потихоньку опустошена в воду и перемешена смесителем низкой скорости и доведена до однородной смеси. После выдерживания в течение 5-10 минут, продолжать перемешивать в течение ещё 1-2 минут. Приготовленный раствор должен быть израсходован в течение 2 часов. Приготовленный раствор, для окружения теплоизоляционной плитки должен быть нанесён шириной 5 см. Теплоизолирующие плитки должны быть уложены в шахматном порядке снизу вверх. После их высыхания дюбеля размещаются посередине и во всех дополнительных местах панели. Между плитками не должно быть промежутков. Тоненькие промежутки должны быть заполнены с помощью теплоизоляционной ленты или пеной. Процесс склеивания требуется завершить в течение 20-25 минут. Процесс не должен быть осуществлён при температуре ниже +5оС и выше 35оС градусов. Штукатурка на теплоизоляционную плиту должна быть нанесена через 2 дня. Эти значения действительны для 20оС градусной температуры поверхности и окружающей среды. При низкой температуре срок удлинится, а при высокой укоротится.

Упаковка

25 килограммовый армированный крафт мешок
На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

Хранение и Срок Годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более 2 вёдер друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

█ █ █ █ EK 3001.010.25

 СЕРЫЙ

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

