

EKOKAT PERTHERM PLUS - EX

Теплая Штукатурка Для Фасада



ОПИСАНИЕ

Этот раствор, предоставляющий теплоизоляцию и звукоизоляцию, наносится с помощью специальной машины или вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Цвет	Белый
Единица Пакетного Веса	400 ± 50 кг/м³
Прочность На Сжатие	CSII
Прочность На Изгиб	> 0,5 Мпа
Прочность На Сцепления	≥ 0,2 N/мм²
Теплопроводность	T1
Поглощение Воды и Капиллярная Конденсация	W1
Паропроницаемость	≤ 15
Невоспламеняемость	A1
Процесс смешивания	5 минутное смешивание-3 минутное выжидание -2 минутное смешивание
Период Использования	2 часа
Период Трудоспособности	20 минут
Период Высыхания	4-6 дней
Толщина Применения	10 мм - 30 мм
Время, Которое Должно Пройти	мин. 2 дня (время может быть удлинено в зависимости от погодных условий)

* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° C и 50% процентам относительной влажности. Время укоротится при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT PERTHERM PLUS - EX

Теплая Штукатурка Для Фасада

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Эта продукция, во внутренних и внешних стенах здания используется для приклеивания теплоизоляционных плиток (бетон, кирпич, штукатурка на основе цемента, газобетон)

ПРЕИМУЩЕСТВО

- Высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции.
- Невоспламеняемость класса A1
- По сравнению с классической штукатуркой является в 2-3 раза легче.
- Благодаря своей легкости предоставляет сейсмостойкость зданию
- Практические и быстрые возможности применения
- Подходит для ручных и машинных применений

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию, поверхность должна быть твердой и сухой. Не производить нанесение в дождливую погоду или на влажные и матированные поверхности. Перед нанесением продукции, все трещины на поверхности должны быть заполнены. Поверхность должна быть ровной. Блестящая поверхность, такая как открытая бетонная поверхность и поверхность с высокой водопроницаемостью, перед процессом в течение 24 часов должна быть загрунтована продукцией ЕКОКАТ ЕКОАСТАР.

13 кг мешок со штукатуркой ЕКОКАТ (теплоизоляционная засыпка) требуется перемешать добавляя 9-10,5 литров воды в смеситель. Приготовленный раствор требуется наносить путём распыления. Учитывая вышеуказанную пропорцию вода, в должна быть добавлена однократно (не частями). При ручном использовании, раствор должен быть перемешан на маленькой скорости смесителя в течении определённого времени. Нанесение на поверхность осуществляется с помощью стального шпателя. Толщина одного слоя должна составлять от 10 мм до 30 мм. Второй слой наносится толщиной 30 мм только после того, как первый слой затвердеет (как минимум в течение 2 дней). Процесс шлифования будет осуществлён после достижения достаточной твёрдости. В зависимости от климатических условий, через день после осуществления процесса, поверхность утром и днём в течение 3 дней должна быть 2 раза увлажнена в тени. В раствор нельзя добавлять инородные тела. Каждый мешок должен быть использован полностью. Также требуется обратить внимание на указанное содержание воды. Этот раствор не должен быть смешан с продукцией, срок годности которой истёк. Штукатурная сетка должна быть использована в подвижных точках и местах, где были соединены различные материалы. После всего процесса, все инструменты должны быть вымыты водой.

Эти значения действительны для 20оС градусной температуры поверхности и окружающей среды. При низкой температуре срок удлинится, а при высокой укоротится. Требованиям, указанным в технической характеристике требуется соответствовать. В противном случае на производительность продукции может повлиять условия окружающей среды.

Процесс не должен быть осуществлён при температуре ниже +5оС и выше 35оС градусов. Этот процесс не должен быть осуществлён при влажной и жаркой погоде. Также не должен быть применён на поверхности, которая в течение 24 часов была заморожена.

УПАКОВКА

В 13 килограммовые крафт-бумажные мешки подготавливаются на поддоне термоусадочном.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Для 1 см штукатурки 4 – 4,5 кг/м2

ИНСТРУМЕНТЫ

Штукатурная машина, смеситель низкой скорости, нивелирная рейка, стальной шпатель.

ГРАНИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

На металлическую и деревянную поверхность не следует осуществлять прямое нанесение. Нельзя применять на поверхностях гипса. Также нельзя использовать на старых окрашенных поверхностях, готовых смешанных гипсах,

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir

Турция

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT PERTHERM PLUS - EX

Теплая Штукатурка Для Фасада

облицовочной стороне фасада, нестабильных старых штукатурках, на поверхностях, повреждённых от влаги и на изоляционных поверхностях панели.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в закрытой упаковке оригинале в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей. Срок годности 1 год, с даты производства при соблюдении соответствующих условий хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

S22: Не вдыхайте пыль

S26: В случае контакта с глазами, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

S29: Не выливайте в канализацию.

S24/25: Избегать контакта с кожей и глазами.

S37/39: Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и средства для защиты глаз / лица. S46: При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Показать упаковку или этикетку.

Фразы Риска

R7/8: Раздражает кожу и систему органов дыхания.

R41: Риск серьёзного повреждения глаз

R43: Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■ EK 3003.020.25

🖌 Grey

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir

Турция

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com

