

EKOKAT FLEX – S1 ADH

Эластичный клейкий раствор для укладки керамогранита



Описание

Однокомпонентный эластичный клей, состоящий из бетона содержит специальный минеральный наполнитель, предназначенный для укладки керамогранита.

Соответствует стандарту TS EN 12004, C2TE S1.

C: На основе цемента, 2: Имеет высокое эксплуатационное качество, T: Уровень сползания уменьшен. E: Период выжидания удлинён, S1: Эластичный

Сфера Применения

Этот клей используется при укладке керамической плитки во влажных местах таких, как в термальных бассейнах и банях, где температура периодически меняется. Также этот клей используется на террасах, в ландшафтных дизайнах садов, на поверхности пола, стены, керамики, гранита, мрамора и натурального камня. Помимо этого, используется в тех местах, где существуют пешеходные движения и осуществляется грузовая перевозка.

Технические характеристики

Внешний вид	Серого Цвета
Соотношение раствора	6 - 7 л / 25 кг
Расход	4-5 кг/м
Температура применения	+5°C и +30°C
Период выжидания в открытом виде	30 минут
Период выжидания	4 часа
Токсичность	Нетоксичен
Прочность схватывания	> 1 N/мм ²
Сползание	≤ 0.5 мм
После погружения в воду	≥ 1 N/мм ²
После смачивания в теплой воде	≥ 1 N/мм ²

история: 02.03.2017 пересмотр: 00

EKOKAT FLEX – S1 ADH

Эластичный клейкий раствор для укладки керамогранита

Эластичность	≥ 2 мм
Термостойкость	- 40°C и + 80°C
Воспламеняемость	A1
Открытие для движения транспорта	по истечению 24 часов

* Поверхность должна быть увлажнена, если её температура составляет выше +25°C градусов.

Преимущества

Подготавливается и наносится легко и просто. Быстросхватывающийся. Имеет высокую прочность схватывания. Устойчив к замораживанию и размораживанию.

Инструкции По Применению

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию. 25 килограммовая продукция EKOKAT FLEX – S1 ADH добавляется в 6-7 литровую ёмкость с водой. Процесс перемешивания осуществляется с помощью смесителя низкой скорости (400/600 оборотов в минуту). Раствор, доведённый до однородной массы должен использоваться в течении 10 минут. Запрещено использовать раствор, срок годности которого истёк. Раствор должен быть использован при соответствующей температуре. В том числе раствор требуется защищать вдали от прямых солнечных лучей, ветра и мороза. Процесс герметизации швов может быть осуществлён по истечению 3 часов.

Упаковка

25 килограммовый армированный крафт мешок
На одном поддоне 64 мешка (110x110 см)

Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при условии соблюдения соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

█ EK 1006.010.25 🖌️ серый

█ EK 1006.020.25 🖌️ белый

история: 02.03.2017 пересмотр: 00