

ايكوكات غراوت – FST طينة ملاط سريعة التغطية



الوصف

طينة ملاط سريعة التغطية بأساس إسمنتي عالي المقاومة أحادي التركيب مقواة بالألياف يقوم سائل عديم الإنكماش.

مجالات الاستخدام

تستخدم في الأبنية المعدنية والأبنية المسبقة الصنع وتركيب الآلات ومآخذ الأساسات والستائر والأعمدة وتثبيت الأعمدة المعدنية على الأساسات.

المزايا

سهولة التحضير والتطبيق. سائلة، تتيح فترة عمل مناسبة. لا تسيل عند التطبيقات الشاقولية. تتميز بخاصية التصاق عالية. مقاومة للماء والجليد. لا تتأثر باختلافات الحرارة.

المواصفات الفنية

لون رمادي

المظهر

> 0.8 ملم

حجم الحبيبات

5 - 6 لتر ماء / 25 كغم

نسبة الخلط

1.3 كغم / متر مربع من أجل سماكة 1 ملم

كمية الاستهلاك

+5 و +35 درجة مئوية

حرارة التطبيق

10 دقيقة

مدة الاستخدام

15 دقيقة

مدة بداية التجمد

7 أيام

مدة التجمد الكامل

غير سام

السمية

< 2 نيوتن / ملم مربع

مقاومة الالتصاق

< 0.2 ملم

الانزلاق

* يجب تركيب السطح في حال كانت حرارة السطح فوق 25 درجة مئوية

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيب

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات غراوت – FST
طينة ملاط سريعة التقسية

تعليمات الاستخدام

يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالياً من البقايا التي تعيق الالتصاق (زيوت، أوساخ، صدأ). يجب إشباع السطح بالماء قبل عدة ساعات. يجب أن لا يبقى مياه حرة على السطح. يتم تقريب 25 كغم من الطينة في 5 - 6 لتر من الماء النظيف ببطء ويتم خلط المزيج باستخدام خلاط بطيء الدوران (400 - 600 دورة / دقيقة) أو مجرفة حتى الحصول على مزيج متجانس، يجب استخدام الطينة الناتجة خلال 10 دقائق. لا تستخدم الطينة التي صلاحيتها منتهية أو متجمدة. يجب استخدام الطينة في درجة الحرارة المبيّنة، وحمايتها من أشعة الشمس المباشرة والرياح والجليد. يجب تطبيق الطينة بسماكة 1 - 5 ملم باستخدام مجرفة. بعد أن تسحب الطينة ماءها ترش بالماء وتستخدم مجرفة معدنية أو خشبية للحصول على السطح المطلوب. يجب حمايتها من التبخّر لمدة 24 و 48 ساعة باستخدام مواد معينة أو أكياس مملّلة.

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم
كل طبليبة (110 × 110 سم) تحتوي على 64 كيس مغلفة بالشرنك

التخزين ومدة الصلاحية

تُخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

 EK 6001.010.25

✍️ اللون الرمادي

اريخ 02.03.2017:مر اجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir

ترکبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com

