

## ايكوكات غروت – FLW طينة ملاط سائلة



### الوصف

طينة صب سائل مركب واحد بأساس إسمنتي عالية المقاومة مقواة بالألياف عديمة الانكماش.

المظهر	لون رمادي
حجم الحبيبات	> 0.8 ملم
نسبة الخلط	5 - 6 لتر ماء / 25 كغم
كمية الاستهلاك	2 كغم / متر مربع من أجل سماكة 1 ملم
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مدة الاستخدام	30 - 40 دقيقة
مدة التجمد الكامل	28 يوم
مقاومة الضغط	255 نيوتن / ملم مربع
السمية	غير سامة
مقاومة الالتصاق	< 2 نيوتن / ملم مربع
مقاومة الانحناء	< 7 نيوتن / ملم مربع

\* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية. المدة تقصر عند ارتفاع درجة الحرارة وتطول عند انخفاض درجة الحرارة.

### مجالات الاستخدام

تستخدم في الأبنية المعدنية والأبنية المسبقة الصنع وتركيب الآلات وأخذ الأساسات والستائر والأعمدة وتثبيت الأعمدة المعدنية على الأساسات.

### المزايا

سهولة التحضير والتطبيق. سائلة، تتيح فترة عمل مناسبة. لا تسيل عند التطبيقات الشاقولية. تتميز بخاصية التصاق عالية. مقاومة للماء والجليد. لا تتأثر بالاختلافات الحرارية.

### تعليمات الاستخدام

اريخ 02.03.2017: مراجعة  
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## ايكوكات غروت – FLW طينة ملاط سائلة

يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالياً من البقايا التي تعيق الالتصاق ( زيوت، أوساخ، صدأ ). يجب إشباع السطح بالماء قبل عدة ساعات. يجب أن لا يبقى مياه حرة على السطح. يتم تقريغ 25 كغم من الطينة في 5 - 6 لتر من الماء النظيف ببطء ويتم خلط المزيج باستخدام خلاط بطيء الدوران ( 400 - 600 دورة / دقيقة ) أو مجرفة حتى الحصول على مزيج متجانس ثم تترك الطينة لتستريح لمدة 5 دقائق ثم نعاود الخلط مرة أخرى لمدة 1 - 2 دقيقة. يجب استخدام الطينة الناتجة خلال 30 دقائق. لا تستخدم الطينة التي صلاحيتها منتهية أو متجمدة. يجب استخدام الطينة في درجة الحرارة المبينة، وحمايتها من أشعة الشمس المباشرة والرياح والجليد. يجب صب الطينة على السطح بدون توقف. يجب حمايتها من التبخر لمدة 24 و 48 ساعة باستخدام مواد معينة أو أكياس مبللة.

### العبوة

أكياس ورقية مقاومة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم  
كل طبلية ( 110 × 110 سم ) تحتوي على 64 كيس مغلفة بالشرنك

### التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

### تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

### المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

■ ■ ■ ■ ■ EK 6002.010.25

اللون الرمادي

اريخ 02.03.2017 :مراجعة  
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

