

ايكوكات غروت – EPO 2C طينة ملاط ايبوكسي



الوصف

طينة تركيب وتثبيت وإصلاح ثنائي التركيب بأساس من راتنج الايبوكسي

مجالات الاستخدام

تستخدم في زرع كل أنواع الأوتاد الحديدية وتثبيت عناصر المرساة و إصلاح وعزل الشقوق وحقق الشقوق وإصلاح كافة أنواع البيتون وتركيب أو لصق مختلف الأجزاء المعدنية.

المزايا

سهولة التحضير والتطبيق. جاهزة للاستخدام، تؤمن قوة لصق عالية على السطوح البيتونية والمعدنية والسطوح الملبسة. مقاومة للماء والتجمد. لا تتأثر بالاختلافات الحرارية.

المواصفات الفنية

بأساس من راتنج الايبوكسي

البنية

رمادي

اللون

1.7 كغم / لتر

كثافة المزيج

2 ملم على الأقل – 3 سم على الأكثر

سماعة التطبيق

3 نيوتن / ملم مربع على البيتون
3.5 نيوتن / ملم مربع على المعدن

مقاومة الالتصاق

17 نيوتن / ملم مربع اليوم الأول
25 نيوتن / ملم مربع اليوم السابع

مقاومة الانحناء

30 نيوتن / ملم مربع اليوم الأول
75 نيوتن / ملم مربع اليوم السابع

مقاومة الضغط

40 دقيقة (20 درجة مئوية)

مدة استخدام المزيج

7 أيام

المقاومة الكاملة

بين - 15 و 90+ درجة مئوية

مقاومة الحرارة

راتنج ايبوكسي

المركب أ

مقسي ايبوكسي

المركب ب

بأساس من راتنج الايبوكسي

البنية

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات غروت – EPO 2C طينة ملاط ايبوكسي

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف سطوح البينتون والاسمنت والتليس وما شابه من الغبار والطبقات المنتفخة والأوساخ والزيوت وما شابه من مواد. يجب تنظيف السطوح المعدنية من الصدأ والوسخ. الطينة مكونة من مركبين معبيين بكميتين مناسبتين. يتم خلط المركبين في خلط بطيء الدوران لمدة 3 دقائق على الأقل حتى نحصل على مزيج متجانس. نسب الخلط: 3,75 كغم من المركب أ (الراتنج) و 1,25 كغم من المركب ب (المقسي). يتم تطبيق المزيج بواسطة مجرفة أو ملعقة صيدلي على السطح. يجب تنظيف الحفر المفتوحة من أجل زرع الأوتاد بشكل جيد بالهواء. يجب أن تكون الثقوب المفتوحة أو التجهيزات التي ستضاف أكبر من 6 ملم. تنويه: تتعلق مدة عمل وقساوة منتجات راتنج الايبوكسي بدرجة حرارة الوسط والأرض. درجة حرارة الوسط المثلى هي بين 10 و 20 درجة. يجب أن يكون الخلط باستخدام الخلاط حصرا. يجب تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة بالماء الدافئ وسائل الجلي بعد الانتهاء. يمكن تنظيف الطينة عن السطح بالطرق الميكانيكية بعد أن تقسى.

العبوة

دلو بلاستيكي للمركب أ وزن 3,75 كغم
المركب ب وزن 1,25

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طيليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

██████ EK 6003.010.05

اللون الرمادي

اريخ 02.03.2017:مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

