

ايكوكات باستا اكستو – TCK معجون واجهات خارجية – سميك



وصف المنتج

معجون تسوية واجهات خارجية سميك القوام سهل التطبيق بأساس مستحلب كوبوليمير اكرليك

المواصفات

يقوم بدور حشوة قوية مقاومة للعوامل الفيزيائية يستخدم من أجل تعبئة الفراغات الناتجة عن تنظيف السطوح الخارجية التي كانت مدهونة ومنفوخة وإزالة الأخطاء الموجودة. يمنع من ظهور تشققات الانكماش فوق الدهان بسبب قدرة التمدد التي يتميز بها. مقاوم للماء والرطوبة. يؤسس أرضية متينة ومتساوية الاستواء. يمكن طلاءه بأي دهان بشرط طلاءه أولاً بأساس مناسب. قليل الامتصاص جداً وبالتالي استهلاك الدهان قليل. لا يمنع ميزة التنفس عن السطوح. يوفر في الوقت والجهد.

مجالات الاستخدام

يستخدم في تسوية السطوح الخشنة أو ذات الدهان القديم أو الملبسة بطبقة معدنية أو السطوح البيتونية للواجهات الخارجية وتعبئة شقوق الانكماش.

طريقة الاستخدام

المعجون جاهز للاستخدام. يجب تنظيف السطح قبل التطبيق من الغبار والأوساخ والزيوت كما ويجب حفر الأجزاء المنفوخة بشكل جيد ويجب أن يكون السطح جافاً. يجب قبل تطبيق المعجون على الواجهة الخارجية تطبيق أساس سيليكوني للواجهات الخارجية إيكوكات بريمر اكستو – S أولاً. يتم تطبيق المعجون باستخدام ملعقة صيدلي أو مجرفة معدنية مرنة وكمية كافية للتسوية من المعجون وبحيث نضع بعين الاعتبار مدة الجفاف قبل تطبيق الطبقة التالية. مدة الجفاف بين الطبقات هي 2 – 4 ساعات. يتم تعميم المعجون بعد 24 ساعة. يمكن طلاء المعجون بأي دهان بعد استخدام أساس مناسب. يجب الانتباه لأن تكون درجة حرارة الجو والسطح ما بين +5 و +35 درجة مئوية عند التطبيق. يجب حماية المعجون المطبق حديثاً من الهواء القوي وأشعة الشمس المباشرة. ينصح بتنظيف الأدوات بعد الانتهاء بكمية كافية من الماء. يطبق المعجون على السطوح البيتونية بعد تنظيف زيت القوالب وبعد تطبيق أساس السطوح البيتونية إيكوكات بريمر BBA.

التמיד

جاهز للاستخدام

مدة الجفاف (20 درجة و 65% رطوبة نسبية)

مدة عدم اللبس : ساعة واحدة

الجفاف النهائي : 24 ساعة (يمكن أن تطول مدة الجفاف النهائي في درجات الحرارة الدنيا والرطوبة القصوى)

الاستهلاك

يتغير الاستهلاك بين 500 – 1500 غ/م² حسب نوع وطبيعة السطح ودرجة امتصاصه.

للحصول على الاستهلاك القطعي يجب أخذ عينة ودراستها

التخزين

قابل للتخزين لمدة سنتين في عبوته الأصلية الغير مفتوحة في مكان بارد وجاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة. يجب إغلاق غطاء العبوة بشكل جيد بعد الاستخدام بحيث لا ينفذ الهواء لداخل العبوة.

العبوة

دلو بلاستيكي 5 كغم

دلو بلاستيكي 25 كغم

تعريف الخطورة

Xi مخرش

تحذيرات الخطورة

R43 : يتسبب بالحساسية عند التماس مع الجلد

تحذيرات الأمان

S 2 : احتفظ بالمنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

S 23 : لا تستنشق البخار الصادر عنه.

S 24/25 : تجنب تماس المنتج بالعين.

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



**ايكوكات باستا اكستو – TCK
معجون واجهات خارجية – سميك**

S 37 : ارتدي قفازات مناسبة.

S 46 : يجب مراجعة الطبيب فوراً في حال ابتلاع المنتج مع اصطحاب العبوة أو اللصاقة.

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمنتج بكمية كافية من الماء والصابون. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع نشرة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

EC 511K.001.20 أبيض

EC 511K.002.20 ملون

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

