

ايكوكات بلس ADH طينة لاصقة للسيراميك والبورسلان



طينة لاصقة للسيراميك والبورسلان بأساس إسمنتي مركب واحد قليلة السيالان طويلة مدة العمل متوافقة مع المعيار TS EN 12004 C1TE
C : بأساس إسمنتي، 1 : أداء المعيار، T : قليل السيالان، E : مدة العمل طويلة
المواصفات الفنية
لون رمادي

المظهر	لون رمادي
نسبة الخلط	6 - 7 لتر ماء / 25 كغم
كمية الاستهلاك	4 - 5 كغم / متر مربع
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مدة الانتظار قبل الاستخدام	30 دقيقة
مدة الجفاف	5 - 10 دقيقة
السمية	غير سامة
مقاومة اللصق	≤ 0.5 نيوتن / ملم مربع
السيالان	> 0.5 ملم
بعد التغطيس في الماء	≤ 0.5 نيوتن / ملم مربع
بعد التقوية بالحرارة	≤ 0.5 نيوتن / ملم مربع
المقاومة للحرارة	بين 40 - و 80 درجة مئوية
صنف مقاومة الحريق	A1

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية. المدة تقصر عند ارتفاع درجة الحرارة وتطول عند انخفاض درجة الحرارة.

مجالات الاستخدام

تستخدم في لصق الوجه الإسمنتي للسيراميك والبورسلان والرخام شاقوليا أو أفقيا. تستخدم في لصق مواد التلبس مثل الأحجار الطبيعية وطبقات التلبس الديكورية في كافة الأبنية.

المزايا

مقاومة للماء والجليد، تلتصق جيدا بأحرف السيراميك، لا تنتشق، لا تنسخ ولا تنتقع، عقيمة، قابلة للتلوين، سهل التحضير والتطبيق. يتيح مدة عمل كافية. لا يسيل في التطبيقات الشاقولية، يتميز بخاصية لصق عالية

تعليمات الاستخدام

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات بلس ADH طينة لاصقة للسيراميك والبورسلان

يجب تنظيف البقايا التي تعيق الالتصاق في السطح. نقوم بتفريغ 25 كغم من الطينة اللاصقة فوق 6 - 7 لتر ماء ببطئ مع الخلط في خلاط بطنيء الدوران (400 - 600 دورة / الدقيقة) حتى الحصول على مزيج متجانس ثم نترك الطينة لترتاح مدة 5 - 10 دقائق ثم نقوم بالخلط مرة أخرى قبيل التطبيق. يجب استخدام الطينة الجاهزة خلال ساعة واحدة. يجب تمشيط الطينة باستخدام مجرفة ذات مشط بقياس القطعة. يجب لصق السيراميك على الطينة المشطية خلال 30 دقيقة. يجب عدم استخدام الطينة القديمة التي بدأت بالجفاف. يجب التطبيق في حرارة العمل بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرياح والجليد. يتم ترويب فواصل السيراميك بعد 12 ساعة في الجدار و 24 ساعة في الأرض.

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم
كل طبلية (110 × 110 سم) تحتوي على 64 كيس مغلفة بالشرنك

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبلتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء والصابون لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة بحق التغيير فيها.

████ EK 1002.010.25

اللون الرمادي

████ EK 1002.020.25

أبيض

اريخ 02.03.2017:مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

