

لیفل – F

طینة تسوية سريعة التجمد



الوصف S

طینة تسوية أرض سريع التجمد عالية المقاومة للتآكل مطعنة بالبولیمر قابلة للتطبيق بسماكة من 5 – 15 ملم.

المواصفات الفنية

رمادي

المظهر	
كمية الاستهلاك	1.5 كغم / متر مربع (من أجل سماكة 1 ملم)
مقاومة التمدد	8 ميغا باسكال
الانكماش	> 0,70 ملم / م
مظهر الفيلم النهائي	شفاف
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مقاومة الضغط	C 35 EN 13813
أدوات التطبيق	خراط يدوي، مضخة خلط، مجرفة تسوية، رول قنفذ

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العليا وتطول في الحرارة الدنيا.

مجالات الاستخدام

تستخدم في تسوية الأرض الخرسانية في الأماكن التي تحتاج إلى متانة عالية مثل المستودعات و مواقف سيارات والمنشآت الصناعية.

المزايا

قابل للتطبيق بسماكة 5 – 15 ملم. مقاوم للتآكل والاحتكاك. عالي المقاومة اتجاه الحمولات الصناعية الثقيلة. يتألف من مركب واحد. سهل التطبيق وجاهز للاستخدام.

تعليمات الاستخدام

يجب أن يكون السطح متينا وجافا. يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المتقشرة والأوساخ والزيوت وما شابه من المواد. يجب أن يكون السطح نظيفا وخاليا من الغبار. يجب أن يجف السطح لمدة 28 يوم على الأقل في حال أريد التطبيق فوق سطوح مصبوبة حديثا. يجب ترميم السطح إن دعت الحاجة بخطة الترميم الرقيق مارفيكس ريبير TNK. يتم خلط بریمیر FLR-A قبل التطبيق بشكل جيد وتطبيق بشكل متساوي على السطح باستخدام فرشاة أو عن طريق البخ. يتم الانتقال إلى التطبيق الثاني بعد أن يجف الأساس على الأرض. يتم إضافة 25 كغم من ايكوكات ليفل FLR-M فوق 7 – 7,5 لتر من الماء التنظيف ببطء ويخلط حتى الحصول على مزيج متجانس. تترك الطينة 5 دقائق لتستريح ثم نعاود خلطها لمدة دقيقة واحدة فتصبح طينة التسوية جاهزة للاستخدام.

تحذير : يجب عدم التطبيق في درجات الحرارة الأدنى من 5 درجة مئوية أو في حال كان من المتوقع انخفاض درجة الحرارة تحت 5 مئوية خلال 24 ساعة المقبلة. يجب عدم التطبيق فوق السطوح المبللة أو المتجمدة. للحصول على صبة مستوية وقطعة واحدة يجب عدم التوقف عند التطبيق. يجب تحضير أكثر من خلطة حسب مساحة المكان المطلوب صبه بحيث يتم صبها بشكل متتالي لتشمل المكان كله. يتم توزيع الطينة على كامل السطح بالسماكة المطلوبة باستخدام مجرفة. يتم تفريغ فقاعات الهواء التي تظهر على السطح باستخدام رول قنفذ.

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ليفل – F طينة تسوية سريعة التجمد

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم.
تحتوي الطبلية الواحدة (110 × 110) على 64 كيس مغلفة بالشرنك.

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

████ EK 9002.010.25

رما دي

اريخ 02.03.2017:مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

