

اكوكات أكوا WP-CR خلطة عزل ماء أساس إسمنتي



خلطة عازلة للماء كريستالي أحادي التركيب أساس إسمنتي يحتوي على ركام معدني بأحجام خاصة ومواد كيميائية تزيد من أداء المنتج يتميز بخاصية تعبئة الشقوق الشعرية وفعال ضد تسرب المياه السطحية قابل للتطبيق من الداخل والخارج.

المواصفات الفنية	المظهر
لون رمادي	
7 لتر ماء / 25 كغم	نسبة الخلط
2 كغم / م ² (من أجل سماكة 1 ملم)	كمية الاستهلاك
بين 5+ و 35+ درجة مئوية	حرارة التطبيق
3 - 5 ساعات	فترة الانتظار بين الطبقات
21 يوم	فترة التجمد التام
غير سام	السمية
6 بار	الكتامة ضد الماء
4 - 7 أيام	مدة الجاهزية للاستخدام
< 1.5 نيوتن / ملم ²	مقاومة الالتصاق

القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العلى وتطول في الحرارة الدنيا.

مجالات الاستخدام

يستخدم عزل الأساسات وعزل الماء عن البيوتون و خزانات الماء و الأنفاق والجدران الاستنادية والتطبيقات الأفقية والשאقولية في الأماكن الداخلية والخارجية وخاصة في المنقعات والحمام والمراحيض.

المزايا

سهولة التحضير والتطبيق. تتيح مدة عمل كافية. لا تنزلق عند التطبيق على الأسطح الشاقولية. تمتلك خاصية التصاق عالية. مقاومة لدورة التجمد والذوبان. تطبيق باستخدام الفرشاة والمجرفة. تؤمن عازلية تامة للماء من خلال ملئ الفراغات الشعرية لتمييزها بالخاصية الكريستالية. تحمي البيوتون والتجهيزات من التآكل بسبب الماء.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح قبل التطبيق من المواد الغريبة ولبيله. يجب فتح مسامات السطح من أجل رفع قوة الالتصاق. يجب إشباع السطح قبل يوم بالماء والتطبيق والسطح ما زال رطباً. يتم إضافة 25 كغم من إيكوكات أكوا WP-CR في 6.7 - 7 لتر من الماء النظيف ببطء ويخلط المزيج باستخدام خلاط بطيء الدوران حتى يصبح متجانساً. وبعد التوقف لمدة 5 دقائق يتم إعادة الخلط لمدة دقيقة واحدة. يتم تدوير الزوايا الموجودة في السطح. يتم تطبيقها على السطح الرطب باستخدام فرشاة أو مجرفة على شكل ثلاث طبقات. تطبيق الطبقة الثانية عند تصل الطبقة الأولى إلى القسوة الكافية قبل أن يجف ماءها وتتبلور. هذه المدة حوالي 3 - 5

اريخ 02.03.2017:مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



اکوکات اکوا WP-CR خلطة عزل ماء بأساس إسمنتي

ساعات حسب حرارة الجو. يجب الانتهاء من التطبيق خلال 20 - 25 دقيقة. يتم تطبيق الطينة فوق لوحة العزل بعد يومين. هذه القيم هي من أجل درجة حرارة 23 مئوية للسطح والجو. المدة تطول في درجات الحرارة الأعلى وتقصّر في درجات الحرارة الأدنى.

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم
64 كيس مغلف بالشرنك على طبليّة واحدة (110 × 110 سم)

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

████ EK 5001.010.25

رمادي

اريخ 02.03.2017:مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

